


Karta sortowania thermo sosny skandynawskiej – klasa B

Cecha produktu	Zdjęcie	Klasa B
Czarne sęki/sęki z czarnym obwodem		Dozwolone
Uszkodzone sęki		Dozwolone – ilość nieograniczona
Sęki szpilkowate		Dozwolone – ilość nieograniczona
Zepsute sęki/dziury po sękach		Dozwolone
Sęki brzegowe/krawędziowe		Dozwolone – ilość nieograniczona

Termo Floor

Skupiska sęków		Dozwolone – ilość nieograniczona
Pęknięte sęki		Dozwolone - ilość nieograniczona
Zrośnięte sęki		Dozwolone - ilość nieograniczona
Ślady po liściach		Dozwolone
Pęknięcia końcowe		Dozwolone
Pęcherze żywiczne		Dozwolone

Termo Floor

Blizny		Dozwolone
Twardziel		Dozwolone
Pęknięcia włosowate		Dozwolone, jeśli nie przechodzą na wylot deski
Miękisz		Dozwolone bez ograniczeń na długości
Wrosty kory		Dozwolone bez ograniczeń wielkości
Nieprawidłowości w struganiu		Dozwolone
Ubytki/ukruszenia mechaniczne		Dozwolone
Zgnilizna		Niedozwolone
Pleśń		Niedozwolone
Sinizna		Niedozwolone